

Белая матовая акриловая эмаль

АТ66хх

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая 2-х компонентная белая эмаль, которую можно наносить на любой вид древесины, шпона, МДФ. После применения не происходит никаких изменений ни в цвете. Продукт имеет отличную адгезию к любой поверхности. Он также обладает отличной химической стойкостью. Благодаря своим свойствам, обеспечивает высокое качество кухонной мебели, мебели для ванной, детской мебели. Может использоваться на любой внутренней мебели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Эмаль АТ66хх	: 100%
Отвердитель PK1977	: 15%
Разбавитель DSI1021 или TH113	: 40%
Сопло	: 1.6 – 1.8мм
Давление	: 2.5-3.0 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 4 часа
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 45 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 90 минут.
Штабелирование	При температуре 25°C	: 24 часа
Выдержка между слоями	Без шлифования	: 30–60 минут.
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 120–140 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 23–26 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 1.21–1.16 гр/см ³
Блеск		10,20,30 gloss
Сухой остаток основы		: 50±2%
Сухой остаток отвердителя		: 36±2%
Сухой остаток смеси		: 60±2%

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (495) 532-33-28

TECHNICAL DATA SHEET



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Может наноситься поверх акрилового белого грунта, хорошо отшлифованного полиуретана, меламина, железа, пластика и т. д.

Перед использованием рекомендуется протестировать адгезию.

Рекомендуемые условия окружающей среды при нанесении:

Температура : 10-25°C

Относительная влажность : 50-75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.

TECHNICAL DATA SHEET

