

Концентрат красителя (морилка)

VT48***

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для любого типа дерева, используемого в интерьере. Может быть разбавлен водой или растворителем. Может использоваться практически с любыми прикладными процессами, существующими в мебельной промышленности. Благодаря высокой прозрачности, уравнивающей способности, быстрой сушке и стойкости к покрытиям, он подходит для всех видов мебели и дерева. Продукты транспортируются с быстрой смесью растворителя, позволяющей их быструю скорость сушки. Кроме того, есть и модификации продукта с меньшим замедлением. Может наноситься системами воздушного смешивания или аэрографическими пистолетами. Можно применять любой вид древесины, имея в виду, что необходимо использовать с быстрыми растворителями пористые. Они достигают хорошей выравнивающей способности по цвету всей поверхности. Может также использоваться для тонирования некоторых пластмасс, таких как полистирол, и пенополиуретана после испытания на адгезию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

В ассортименте этого класса продукты могут быть разбавлены для достижения желаемого тона или могут быть смешаны в любом соотношении, чтобы сделать ваши личные цвета в бесконечном соотношении.

Применяется непосредственно на древесине, которая предварительно шлифуется и очищается от пыли и грязи.

Будучи очень концентрированными пятнами, они могут также использоваться для тонирующих грунтов или лаков с содержанием не более 5%.

Способ нанесения и время высыхания зависят от растворителя, который разбавляют.

В любом случае, после нанесения красителя, он должен быть полностью сухим, чтобы избежать побеления грунта или проблем с шлифованием.

Может наноситься с помощью распылителей или систем airmix.

Для более медленной сушки разбавитель Ацетон может использоваться вместе с небольшим количеством воды не более 25%. Медленное высыхание продукта приведёт к лучшему смачиванию пор древесины и, тем самым, к более ярким цветам. Хотя для разбавления можно использовать любой тип воды, предлагается использовать дистиллированную воду, чтобы не влиять на твердость и конечный аспект цвета. Их можно перекрыть грунтом через 8 часов или, когда они полностью высохнут.

Красители могут быть перекрыты НЦ материалами, полиуретанами, акрилами.

Некоторые основные правила смешивания цветов:

Смешивание коричневого и оранжевого цветов в различных соотношениях приводит к тону ореха.

Жёлтый, красный и чёрный могут использоваться для смягчения тона.

Жёлтый и чёрный дают зеленоватые цвета грецкого ореха, в то время как красный даёт красноватый орех. Красное дерево может быть достигнуто смешиванием красного, коричневого, чёрного.

Красные оттенки ближе к фиолетовому цвету.

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (495) 532-33-28

Условия окружающей среды, предлагаемые для применения:

Температура : 10 - 25°C

Относительная влажность : 50 – 75%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сушка : 10-15 мин

Перекрытие : 30 минут

Разбавитель **Ацетон, Полиуретановый**
или **Акриловый разбавитель, Вода** : 1:10

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba.Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.