

Белый пигментированный полиэфирный грунт с высокой укрывистостью. Хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, имеет хорошую адгезию, легко шлифуется как ручным, так и механическим способом. Особенно рекомендуется для отделки МДФ, а также профилированных деталей и изделий мебели, где требуется высокая укрывистость покрытий на вертикальных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Может наноситься на любой вид поверхности древесины (массив, шпон и т. д.)

Двери, кухонные фасады, мебель для ванных комнат.

Поверхность должна быть отшлифована абразивными материалами P150-P180, а также очищена от пыли.

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать.

643025 Грунт

100% по весу

690015 Отвердитель

2 % по весу

680008 Ускоритель

2 % по весу

540470 Разбавитель

30-35% по весу

Краскопульт с соплом 2.0-2.5мм и давлением воздуха 3 атм.

AIRMIX сопло 0.9-1.2мм. и давление воздуха 0,5-1 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Жизнеспособность	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 20 часа
Сухой от пыли	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 30 минут
Сухой на отлип	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 1 час
Сухой до шлифовки	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 4 часа
Штабелирование	при температуре - 22°C и отн. влажности - 50-75%.	: 24 часа
Выдержка между слоями	без шлифовки	: 15-20 минут
Рекомендованный расход	мокрого слоя	: 180-220 гр./м ²
Поставочная вязкость	при температуре 25°C	: 80-120 сек. DIN4
Вязкость смеси	при температуре 25°C	: 17-19 сек. DIN4
Плотность	при температуре 25°C	: 1.40-1.56 гр./см ³
Сухой остаток смеси	по весу	: 80±2%

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35 °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей

Информация, предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.