

Патина

903xxx

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

903xxx концентрированная патина на основе органических растворителей. Рекомендуются для отделки деталей мебели, багета, столярных, погонажных изделий, дверей из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения. Обладает хорошей смачиваемостью поверхности, светостойкостью, быстро сохнет, легко счищается. 903xxx универсальна в применении, ее можно наносить как ручным распылением, так и на автоматических распылительных установках.

Для получения разнообразных оттенков можно смешивать с другими патинами серии 903xxx.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Может наноситься, как с ручным распылением, так и на автоматических распылительных установках.

Наносится распылением на древесную подложку, предварительно загрунтованную полиуретановым или акриловым грунтом (прозрачным или пигментированным), после их сушки и шлифования. После сушки патины счистить излишнее ее количество шлифовальной шерстью или «скотч-брайтом».

Можно наносить в неразбавленном виде или разбавить ацетоном в соотношении концентрата патины и ацетона в рабочей смеси от 1:1 до 1:5.

Перед применением патину необходимо хорошо перемешать.

Чрезмерное нанесение патины может ослабить адгезию с покровным лакокрасочным материалом.

Окрашенную патинами поверхность можно лакировать полиуретановыми, акриловыми или водными лаками.

Очистку рабочих инструментов рекомендуется производить ацетоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 20-30 минут
Сухой до перекрытия	При температуре 25°C	: 20-30 минут
Плотность		: 0.85–0.95 г/см ³
Рекомендованный расход		: 80–100 г/м ²
Количество нанесений		: 1
Сухой остаток		: 20-25%

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой P180 - P220 и очищена от пыли и примесей, таких как жир, силикон или оставшегося лака.

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура	: 10–25 °C
Относительная влажность	: 50–75%

ВВ: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами.

По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по тел. +7 (495) 532-33-28

TECHNICAL DATA SHEET

