

Прозрачный акриловый лак

AC68gloss

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловый лак, полностью прозрачный, без изменений на поверхности дерева или грунта. Обладает очень хорошей химической и ультрафиолетовой устойчивостью. Чтобы гарантировать отсутствие изменений цвета, как грунт, так и лак должны быть не желтеющими акриловыми системами. Его можно наносить поверх полиакриловых или полиэфирных грунтов, обеспечивая очень хорошую адгезию. Продукт также обеспечивает высокую физическую и химическую стойкость при нанесении на металл, мрамор или литой камень.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лак AC68xx	: 100%
Отвердитель PK1977	: 10%
Разбавитель DSI1021 или TH113	: 30%
Сопло	: 1.5-1.6 мм.
Давление	: 2,5-3 атм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность	При температуре 25°C	: 3-4 часов
Блеск		5,10,15,20,30,45 gloss
Сухой от пыли	При температуре 25°C	: 20 минут.
Сухой на отлип	При температуре 25°C	: 60 минут.
Полностью сухой	При температуре 25°C	: 2-3 часа
Штабелирование	При температуре 25°C	: 24 часа
Выдержка между слоями	Со шлифовкой	: 5 часов
Рекомендованный расход		: 140–160 гр/м ²
Вязкость смеси	При температуре 25°C	: 18–21 сек. DIN4
Плотность	При температуре 25°C	: 0.93–0.97 гр/см ³
Сухой остаток. Компонент. А	По весу	: 25±2%
Сухой остаток. Отвердитель	По весу	: 46±2%
Сухой остаток смеси	По весу	: 29±2%

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. По интересующим Вас вопросам просьба обращаться по телефону +7 (495) 532-33-28

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендуемые условия окружающей среды во время применения являются следующие:

Температура : 10-25°C

Относительная влажность : 50-75%

Общие рекомендации

Срок годности: 12 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения от 5 до 35. °C, упаковка не должна быть подвергнута прямому воздействию солнечных лучей.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться по безопасности, чтобы полностью понять опасность и токсичность материала перед использованием изделия.

Мы советуем вам прочитать паспорт безопасности продукта перед его использованием.

Iba Valresa гарантирует высокое качество своей продукции в соответствии с условиями продаж и поставок.